



PFA GC420

EVERFLON^{Ultra}
Fortschrittliche Fluorpolymere

BESCHREIBUNG

Everflon™ PFA GC420 ist ein spezielles Fluoropolymerharz in Pelletform. Dieses Harz ist eine chemisch modifizierte Form von Everflon™ PFA 420 und vereint viele Vorteile des Ausgangsharzes (eine relativ hohe typische Schmelzflussrate von 20) mit weiteren Vorteilen wie erhöhter Reinheit, verbesserter thermischer Stabilität während der Verarbeitung und chemischer Inertheit, beispielsweise gegenüber ozonisierten Flüssigkeiten.

Everflon™ PFA GC420 ist ein Premiumharz mit dem niedrigsten Gehalt an extrahierbaren Bestandteilen und erfüllt höchste Reinheitsanforderungen. Everflon™ PFA GC420 verfügt über eine relativ hohe Schmelzflussrate (typische Schmelzflussrate von 20) für Spritzguss- und Extrusionsverfahren und ist dank seiner stabilen Endgruppenpolymerstruktur äußerst inert. Dank seiner erhöhten Reinheit eignet sich Everflon™ PFA GC420 für Anwendungen, die eine verbesserte Farbe, einen geringeren Gehalt an extrahierbaren Fluoriden und die Freiheit von Fremdstoffen erfordern. Dieses Produkt enthält keine Zusatzstoffe und ist für chemisch anspruchsvolle Umgebungen konzipiert, in denen eine Reinheit im ppm-Bereich erforderlich ist.



mente zur präzisen Messung von Fluidsystemen. Im Vergleich zu anderen Fluoropolymeren bietet Everflon™ PFA GC420 eine Verbesserung der Verarbeitungsgeschwindigkeit und Schmelzfestigkeit und thermische Stabilität von Everflon™ PFA GC420 liegt zwischen 20 und 30. Es kombiniert die einfache Verarbeitung herkömmlicher Fluoropolymere mit den Eigenschaften, die denen von Polytetrafluorethylen ähneln.

Sachgemäß verarbeitete Produkte aus reinem Everflon™ PFA GC420 bieten die für Fluorkunststoffe charakteristischen überlegenen Eigenschaften: chemische Inertheit, außergewöhnliche dielektrische Eigenschaften, Hitzebeständigkeit, Zähigkeit und Flexibilität, niedriger Reibungskoeffizient, Antihafteffekt, vernachlässigbare Feuchtigkeitsaufnahme, geringe Entflammbarkeit, Leistung bei extremen Temperaturen und ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit.

Im Brandfall sind Produkte aus Everflon™ PFA GC420 flammhemmend und fördern keine Flammenausbreitung. Bei Entzündung durch Flammen aus anderen Quellen ist ihr Wärmebeitrag sehr gering und erfolgt langsam und mit sehr wenig Rauch.

DATENLISTE

Allgemeine Eigenschaften von Everflon™ PFA GC420 Fluorkunststoff

Property	Testmethode		Einheit	Typischer Wert
GENERAL				
MFI	—	ASTM D3307	g/10min/5kg	20~30
Schmelzpunkt	—	ASTM D4591	°C (°F)	305(581)
Spezifisches Gewicht	—	ASTM D792	—	2.15
Kritische Schergeschwindigkeit, 372 °C	—	—	1/s	100
MECHANICAL				
Zugfestigkeit	ISO 12086	ASTM D3307	MPa (psi)	
23 °C				25 (3,600)
250 °C				14 (2,000)
Restdehnung	ISO 12086	ASTM D3307	%	
23 °C				300
250 °C				480
Biegemodul	ISO 178	ASTM D790	MPa (psi)	
23 °C				590 (85,000)
250 °C				55 (8,000)
MIT-Faltfestigkeit (0,20 mm)	—	ASTM D2176	Cycles	20,000
Härte (Durometer)	ISO 868	ASTM D2240	—	D55
ELECTRICAL				
Durchschlagfestigkeit, kurzzeitig, 0,25 mm	IEC 243	ASTM D149	kV/mm (V/mil)	80 (2,000)
Dielektrizitätskonstante, 1 MHz (10 ⁶ Hz)	IEC 250	ASTM D150	—	2.03
Verlustfaktor, 1 MHz (10 ⁶ Hz)	IEC 250	ASTM D150	—	<0.0002
Durchgangswiderstand	ISO 1325	ASTM D257	ohm·cm	10 ¹⁸
OTHER				
Wasseraufnahme, 24 Std.	—	ASTM D570	%	<0.03
Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit	—	—	—	Outstanding
Grenzwert des Sauerstoffindex	ISO 4589	ASTM D2863	%	>95
Dauergebrauchstemperatur	—	—	°C (°F)	260 (500)
Entflammbarkeitsklassifizierung	—	UL 94	—	V-0

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Zu den Anwendungsgebieten von Everflon™ PFA GC420 gehören Fluid-Handling-Komponenten für kritische, hochreine Prozesse in der Halbleiter-, Pharma- und Biotechnologie sowie Anwendungen, bei denen eine Reinheit im ppm-Bereich erforderlich ist. Everflon™ PFA GC420 bietet eine etwas höhere Schmelzflussrate als Everflon™ PFA GC410 und ermöglicht so eine einfachere Verarbeitung.

VERARBEITUNGSHANDBUCH

Everflon™ PFA GC420 kann durch konventionelle Schmelzextrusion sowie durch Spritzguss-, Kompressions- und Transferformverfahren verarbeitet werden. Die hohe Schmelzefestigkeit und Wärmestabilität ermöglichen den Einsatz relativ großer Düsenöffnungen und Hochtemperatur-Ausziehverfahren, die die Produktionsraten erhöhen. Spritzgussmaschinen mit Kolbenschnellen sind zu bevorzugen.

In Kontakt mit geschmolzenem Fluorkunststoff sollten korrosionsbeständige Metalle verwendet werden. Der Extruderzylinder sollte im Verhältnis zum Durchmesser lang sein, um die Verweilzeit zum Erhitzen des Harzes auf ca. 390 °C zu gewährleisten.

HANDHABUNG & VERPACKUNG

Die Eigenschaften von Everflon™ PFA-Harz werden durch die Lagerzeit nicht beeinflusst. Die Lagerbedingungen sollten so gestaltet sein, dass Verunreinigungen durch die Luft und Wasserkondensation auf dem Harz bei der Entnahme aus den Behältern vermieden werden.

Everflon™ PFA wird als Pellets geliefert und ist in 25-kg-Mehrschichtsäcken mit integrierter Polyethylen-Auskleidung erhältlich.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Geräte, die bei Schmelztemperaturen verarbeitet werden, sollten mit einer lokalen Absaugung (LEV) ausgestattet sein, um alle Dämpfe und Ausdünstungen vollständig aus dem Verarbeitungsbereich zu entfernen. Darüber hinaus ist bei der Verwendung von Fluorkunststoffen darauf zu achten, dass keine Kontamination durch Zigaretten und andere Tabaksorten erfolgt. Lesen Sie vor der Verarbeitung von Fluorkunststoffen das Sicherheitsdatenblatt.

LEBENSMITTELKONTAKT-KONFORMITÄT

Sachgemäß verarbeitete Produkte aus Everflon™ PFA GC403 sind gemäß FDA 21 CFR177.1550 und der Europäischen Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für den Einsatz im Lebensmittelkontakt geeignet.

ÜBER C&F UND EVERFLON FLUORPOLYMERE

Everflon™ ist eine Marke der C&F Group, die Fluoropolymere wie PTFE, FEP, PFA, ETFE und PVDF vertreibt. Auf Basis von Everflon entwickelt C&F auch Fluoropolymeranwendungen wie Schläuche, Beschichtungen und Folien. Weitere Informationen finden Sie unter www.everflon.com oder in der Einführung zu Everflon™ Fluoropolymeren und im C&F Chemicals Book.



Weitere Informationen finden Sie unter www.everflon.com.
Für Vertrieb und technischen Support kontaktieren Sie uns
bitte unter
info@everflon.com

Everflon Fluoropolymer Co., Ltd.
Fuqiao Industrial Park, C&F Ave, Chaidian, Wuhan, China. 43100
Tel.: +86-185-7168-9228

