



FEP 4603

Fluoropolimeri Everflon™
Pellet per stampaggio ed estrusione



DESCRIZIONE

Everflon™ FEP 4603 è un copolimero di tetrafluoroetilene ed esafluoropropilene, lavorabile per fusione, senza additivi, che soddisfa i requisiti della norma ASTM D 2116 Tipo IV. Offre l'eccellente combinazione di proprietà caratteristiche delle resine fluoroplastiche Everflon™:

caratteristiche di resistenza all'invecchiamento,
inerzia chimica,
eccezionali proprietà dielettriche,
bassa infiammabilità, resistenza al calore,
tenacezza e flessibilità,
basso coefficiente di attrito,
caratteristiche antiaderenti,
assorbimento di umidità trascurabile,
eccellente resistenza agli agenti atmosferici.

Everflon™ FEP 4603 è utilizzato nell'industria chimica per applicazioni come rivesti-

menti chimici, soffietti, componenti di valvole, tubi e tubature. Nelle applicazioni più complesse di fili e cavi, che richiedono un grado molto elevato di resistenza alle cricche da stress, può essere utilizzato come materiale per guaine.

Grazie alla combinazione di viscosità e resistenza alle cricche da stress, può essere lavorato a velocità più elevate e con velocità di linea di estrusione più elevate rispetto a molti gradi Everflon™ FEP con prestazioni di resistenza alle cricche da stress comparabili.

ELENCO DATI

Dati di proprietà tipici per la resina fluoroplastica Everflon™ FEP 4603

Tasso di fluidità

ASTM D2116



2 ~ 3
g/10 min 5kg

Resistenza alla trazione

ASTM D638



> 28
Mpa

Allungamento a rottura

ASTM D638



> 350
%

Punto di fusione

ASTM D4591



260
°C

Dati generali sulle proprietà di Everflon™ FEP 4603

Property	Metodo di prova		Unità	Valore tipico
ELABORAZIONE				
Peso specifico	—	ASTM D792	—	2.15
Velocità di taglio critica, 372 °C	—	—	1/s	12
Guide DDR Range for Cable Extrusion				3–8
Guide DDR Range for Jacket Extrusion				20–60
MECCANICO				
Resistenza all'impatto, Izod intagliato, 23 °C	ASTM D256		kJ/m ²	No Break
Resistenza alla piegatura MIT (pellicola da 0,20 mm)	—	ASTM D2176	Cycles	500,000
Durometro di durezza	ISO 868	ASTM D2240	—	D56
ELETTRICO				
Rigidità dielettrica, breve periodo, 0,25 mm	IEC 243	ASTM D149	kV/mm	> 100
Permittività relativa, 1 kHz	IEC 250	ASTM D150	—	2.03
Permittività relativa, 1 GHz	IEC 250	ASTM D150	—	2.03
Fattore di dissipazione, tg δ, 1 kHz	ISO 1325	ASTM D150		0.00005
Fattore di dissipazione, tg δ, 1 GHz	ISO 1325	ASTM D150		0.0007
OTHER				
Assorbimento d'acqua, 24 ore	—	ASTM D570	%	<0.01
Resistenza alle intemperie e agli agenti chimici	—	—	—	Excellent
Indice limite di ossigeno	ISO 4589	ASTM D2863	%	>95
Temperatura di servizio continuo	—	—	°C (°F)	205 (400)
Classificazione di infiammabilità	—	UL 94	—	V-0

Note: Per maggiori informazioni sulle proprietà del FEP, visitare il sito www.everflon.com o il FEP TechBook.

Questi risultati si basano su test di laboratorio, in condizioni controllate, e non riflettono le prestazioni in condizioni di incendio reali.

APPLICAZIONI TIPICHE

Le applicazioni tipiche di Everflon™ FEP 4603 sono tubi, tubazioni, rivestimenti, soffietti, valvole e altri componenti per l'industria chimica. Guaine per fili e cavi che richiedono un elevato grado di resistenza alle cricche da stress.

GUIDA ALL'ELABORAZIONE

La resina fluoroplastica HandaEverflon™ FEP può essere lavorata mediante estrusione a fusione convenzionale e mediante processi di stampaggio a iniezione, compressione e soffiaggio.

Per un'alimentazione fluida alle apparecchiature di estrusione, viene fornita in pellet da 3 mm.

Gli estrusori e le macchine per stampaggio utilizzate per Everflon™ FEP devono essere realizzati con materiali ad alta resistenza alla corrosione in lega di nichel e in grado di funzionare a temperature fino a 400 °C.

MOVIMENTAZIONE E IMBALLAGGIO

Everflon™ FEP è confezionato in sacchi di plastica monostrato da 25 kg. Per una spedizione più comoda, si consigliano ordini da 1000 kg.

Le proprietà della resina Everflon™ FEP non sono influenzate dal tempo di conservazione. Le condizioni ambientali di conservazione devono essere progettate per evitare la contaminazione atmosferica e la formazione di condensa sulla resina una volta estratta dai contenitori.

PRECAUZIONE

Le apparecchiature utilizzate per la lavorazione a temperature di fusione devono essere dotate di ventilazione di scarico locale (LEV) per rimuovere completamente tutti i fumi e i vapori dall'area di lavorazione. Inoltre, è necessario prestare attenzione a evitare la contaminazione di sigarette e altre forme di tabacco da fumo quando si utilizzano resine fluoroplastiche. Prima di lavorare qualsiasi materiale fluoroplastico, leggere attentamente la Scheda di Sicurezza del Materiale.



INFORMAZIONI SU EVERFLON+




Sfruttate i vantaggi di un'eccellente dispersione dei pigmenti nella vostra miscela polimerica finale con le formulazioni masterbatch Everflon+™ per polimeri FEP. La concentrazione e la viscosità dei pigmenti possono essere personalizzate in base alla vostra specifica applicazione e le formulazioni sono adatte a prodotti finali con spessori di parete fino a un millimetro o 25 micron.

Concentrati di colore

L'etilene propilene fluorurato espanso, noto anche come FEP espanso, è un tipo di isolante in fluoropolimero. Come suggerisce il nome, l'isolante è una schiuma. Ha proprietà simili al FEP ed è molto resistente agli agenti chimici, ha un ampio intervallo di temperatura e mostra eccellenti proprietà elettriche. Una differenza tra il FEP standard e il FEP espanso è che il FEP espanso viene in genere utilizzato solo come isolamento dei fili e non come rivestimento dell'intero cavo. Il FEP espanso è comunemente utilizzato per applicazioni plenum. I cavi classificati per plenum possono presentare resistenza al fuoco o una bassa qualità del fumo e vengono utilizzati nell'edilizia.

Resina FEP in schiuma



Composti rinforzati

I composti rinforzati incorporano fibre di vetro, fibre di carbonio o riempitivi minerali per migliorare la stabilità dimensionale, la tenacità, la resistenza all'abrasione, la resistenza al restringimento e le caratteristiche di conduttività termica.



INFORMAZIONI SUI FLUOROPOLIMERI C&F ED EVERFLON

Everflon™ è il marchio del Gruppo C&F che si occupa di materiali fluoropolimerici, tra cui PTFE, FEP, PFA, ETFE e PVDF. Sulla base di Everflon, C&F sviluppa anche applicazioni per i fluoropolimeri, tra cui tubi, rivestimenti e film. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.everflon.com o consultate l'introduzione ai fluoropolimeri Everflon™ e il libro sui prodotti chimici C&F.



EVERFLON
Fluoropolymers
FEP

*Per maggiori informazioni, visita www.everflon.com
Per assistenza commerciale e tecnica, contatta
info@everflon.com*

Everflon Fluoropolymer co.,ltd
Fuqiao Industrial Park, C&F Ave, Chaidian, Wuhan, Chine.
43100
Tél. : +86-185-7168-9228

